



試験成績証明書

依頼者：フジアルファ株式会社 殿
 品名：テラム T-1000 UV
 試験項目：引張強さ試験 他

2020年 1月 8日 提出されました試料に対する試験結果は、下記の通りです。

2020年 1月15日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
 東部事業所



記

1. 試験結果及び試験方法

試験項目	試験結果		試験方法
	たて	よこ	
引張強さ N/5cm (kgf/5cm)	409 (41.7)	426 (43.4)	JIS L 1085
伸び率 %	25.8	25.5	
引裂強さ N (kgf)	345 (35.2)	280 (28.5)	JIS L 1085 トラペゾイド法
引裂強さ N (kgf)	257 (26.2)	230 (23.4)	JIS L 1085 シングルタング法
厚さ mm	0.70		JIS L 1085
重さ g/m ²	135		
透水係数 cm/sec	1.10×10 ⁻¹		JIS A 1218 準拠

(温度20℃ 湿度65%RH)

2. 試料



- * この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
- * 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。

