

## 物性仕様

材質：PP67%・PE33% 繊維の平均太さ：35ミクロン

	T-500	T-700S/UV	T1000UV	T-1500UV	T-2000UV	試験方法
厚さ(mm)	0.2	0.4	0.7	0.8	1	
重量(g/m <sup>2</sup> )	65	100	135	190	230	
引張強度 (kgf/5cm)	15	27	40	65	70	JIS L 1085に準ずる
引張伸度(%)	35	33	25	30	30	JIS L 1085に準ずる
引裂強度(kgf)	10	18	22	26	30	JIS L 1085に準ずる シングルタンク法
透水係数 (cm/sec)	5.1 × 10 <sup>-2</sup>	3.1 × 10 <sup>-2</sup>	3.5 × 10 <sup>-2</sup>	2.8 × 10 <sup>-2</sup>	3.3 × 10 <sup>-2</sup>	JIS A 1085に準ずる
孔サイズ (O90 μm)	350	200	100	70	60	BS-6906に準ずる
ロールサイズ (巾m × 長さm)	4.5 × 200	4.5 × 150	4.5 × 100	4.5 × 100	4.5 × 100	
ロール重量 (kg/ロール)	65	75	70	95	110	
UV加工の有無	—	○	○	○	○	